



**DESTINATION :** Peinture monocouche en phase aqueuse pour les travaux de signalisation au sol : marquage routier, passages piéton, places de parking, lettrage, signalisation des dangers, panneaux ...  
**Intérieur – Extérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** ULIROUT'O est une peinture acrylique à séchage très rapide, permettant une remise en circulation en moins de 2 heures. Sa résistance élevée au roulement, aux intempéries et aux UVs lui confèrent une excellente durabilité.

ULIROUT'O peut être appliqué directement sur support brut ou sur l'ensemble de nos peintures de sol, mono et bi-composant, en phase aqueuse.

**SUPPORTS :** Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens, peintures de sol, après travaux préparatoires.

**MATERIEL D'APPLICATION :** Brosse, rouleau et pistolet Airless.

**TEINTE ET ASPECT :** **Aspect :** Mat-Soie  
**Coloris :** 6 teintes - Blanc, Jaune, Rouge, Vert Cyclo, Bleu et Noir.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Classification AFNOR             | NFT 36.005 / famille I, classe 7b <sub>2</sub> /6a                             |
| Directive européenne COV 2004/42 | Produit hors champs d'application de la directive.                             |
| Densité à 20°C                   | 1,60 <sup>+</sup> / <sub>-</sub> 0,10                                          |
| Viscosité à 20°C                 | Thixotrope                                                                     |
| Extrait sec en poids             | 75 <sup>+</sup> / <sub>-</sub> 2%                                              |
| Liant                            | Copolymères acryliques                                                         |
| Solvants                         | Eau                                                                            |
| Rendement                        | 6 à 8 m <sup>2</sup> / L / couche                                              |
| Conservation                     | 24 mois en emballage d'origine fermé<br>Température de conservation : 5 – 30°C |

**CONDITIONNEMENTS :** 3 L – 10 L (Blanc et Jaune uniquement)

**HYGIENE ET SECURITE :** Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



## **CARACTERISTIQUES**

### **D'APPLICATIONS :**

En 1 couche  
De 4 à 8 m<sup>2</sup> / L / couche selon le support

Air ambiant : 20°C / %HR : 60%

Sec au toucher : 10 à 20 minutes  
Mise en service : 2 heures

### **DILUTION :**

Brosse, rouleau, Pistole Airless : prêt à l'emploi  
si nécessaire, 3% d'eau peuvent être ajoutée.

Nettoyage du matériel : immédiatement après l'application avec de l'eau (tiède si possible)

## **CONSEILS**

### **D'APPLICATION :**

Homogénéiser le produit avant emploi. Appliquer sur des supports solides, propres, secs et sains, offrant un bon accrochage :

- Enrobés bitumineux de plus de 3 semaines : dégraisser soigneusement avec DEGRAISS'SOL COMUS. Les enrobés à froid peuvent nécessiter plusieurs mois de séchage avant d'être peints. Faire un essai préalable.
- Béton et chapes ciments de plus de 3 semaines : neutraliser et dérocher avec PREPAR'SOL COMUS pour améliorer la porosité du support. Dans le cas de surfaces lissées à l'hélicoptère, plusieurs dérochages chimiques ou un grenaillage peuvent être nécessaires.
- Anciennes peintures et supports très poreux : enlever par brossage toutes les parties non adhérentes. Dépolir les anciennes peintures à l'abrasif et lessiver au DEGRAISS'SOL COMUS.

### **Observation :**

ULIROUT'O est réservé au marquage de signalisation et ne convient pas pour de très grandes surfaces. Le produit est applicable en une couche, mais il n'existe pas de risque de détrempe en cas de seconde couche. Veillez à ne pas laisser le bidon ouvert afin de garantir sa bonne tenue en pot.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - [www.solutions-comus.com](http://www.solutions-comus.com)

EDITION JUILLET 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE